

Техническо описание

Релефна боя



ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За вътрешно и външно релефно оформление на повърхности от бетон, цимент, итонг, гипс картон, варо-циментови мазилки и др. материали. Релефът се постига чрез нанасяне на боята с различни видове валежи- мъхести, едро порести и др. Създава се покритие, което оптически коригира неравностите по стените. Покритието е с висока атмосфероустойчивост, позволява на стените да "дишат". Продуктът успешно може да се използва като компонент на цялостна изолационна система за стени, състояща се от стиропор, шпакловка и релефна боя.

КЛАСИФИКАЦИЯ

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна емулсия
- За интериорна и екстериорна употреба
- Цветова гама: бял

Възможност за тониране в различни цветове по картел на фирмата.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Преди употреба боята трябва да се разбърка добре. Боядисваните повърхности се почистват от стари мазилки и се обезпрашават. Нанася се в два слоя, като при нанасяне на първи слой, боята се разрежда с вода до 30%. След изсъхване на първия слой (2-3 часа) се нанася втори слой релефна боя с едро порест валеж. Работи се при температура не по ниска от 5 °C. Инструментите се измиват с вода веднага след края на работа. Боята съхне за 2-3 часа при нормални условия.

Разход: 1,5 - 1,5 kg /m² в зависимост от дебелината на нанасяне и вида на основата.

Съхнене: Повърхностно за около 2 часа, цялостно за 24 часа

СЪХРАНЕНИЕ

Срок на годност 12 месеца от датата на производство в оригинална и здрава опаковка.

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Температура на съхранение от + 5 °C до + 35 °C. Да се пази от замръзване.

ОПАКОВКА

Боята се предлага в пластмасови опаковки от 5 kg e; 25 kg ±0,5%

Показатели / методи	Характеристика и норми
Външен вида след разбъркване (визуално)	Хомогенна маса
Съдържание на нелетливи вещества , (105±2)°C/ 2 h , в % , не по-малко от (ВФМ 2)	70
Съхливост при (23±2)°C, степен 4, в h, не повече от (ВФМ 3)	2
Цвят (визуално)	Бял